

profimur Stucco per interni 950

Caratteristiche:

- stucco leggero versatile pronto per l'uso
- leggero e duttile da applicare
- ottima aderenza al fondo
- perfettamente carteggiabile
- per superfici di qualità da Q1 a Q4 realizzate con sistemi a secco*
- senza solventi e plastificanti
- per interni
- conformità CE secondo DIN EN 13963-3A

Ambito di applicazione:

Stucco leggero per uso universale, bianco, pronto all'uso per superfici interne. Per lisciare intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare e muratura e per la rasatura a piena superficie dei pannelli in gesso con finitura superficiale Q3 o Q4. Particolarmente indicato anche per la stuccatura finale dei giunti per pannelli in gesso prestuccati con finitura superficiale Q2 e per la stuccatura dei giunti secondo Q1 dei pannelli in gesso con bordi a forma di HRAK (Vario) e AK mediante nastro coprigiunto.

*per superfici di qualità da Q1 a Q4 realizzate con sistemi a secco conformemente alla scheda tecnica n. 2 dell'associazione industriale di categoria

Dati tecnici:

| | |
|--|--|
| Base: | dispersione sintetica, riempitivi leggeri minerali, additivi |
| Densità: | circa 1,1 g/cm ³ |
| Valore pH: | circa 8,5 |
| GISCODE per i materiali di rivestimento: | BSW20 |

Tipi di supporto:

Indicato per tutti i supporti minerali (p.es., calcestruzzo, intonaco a base di gesso, calce e cemento, mattoni, ecc.), pitture in dispersione, intonaci in resina sintetica come pure per i pannelli in cartongesso, fibra di gesso, fibrocemento e pannelli prefabbricati simili conformemente alla norma EN 13963. Non è utilizzabile in ambienti soggetti al bagnato.

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere solida, asciutta, portante e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, olio disarmante, ecc.). Il calcestruzzo particolarmente liscio, i supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi e le superfici carteggiate vanno pretrattati con *profimur Mano di fondo senza solventi*. Primerizzare anche i bordi di taglio dei pannelli in cartongesso. Riparare crepe e fessure profonde con *profimur Stucchi in gesso*.

Applicazione:

Prima dell'uso mescolare *profimur Stucco per interni* e applicarlo con un frattazzo di finitura. Spessore di applicazione max 3 mm per le finiture superficiali Q3 e Q4 e in caso di applicazione su tutta la superficie.

Una volta asciugate, le superfici stuccate possono essere facilmente carteggiate. Se si prevede di rivestire la superficie con carta da parati, prima di incollare il rivestimento è necessario applicare una mano di fondo con *profimur Mano di fondo senza solventi*.

Applicazione a spruzzo:

Possono essere utilizzati solo spruzzatori airless approvati dal produttore per l'applicazione di stucchi a spruzzo. Pressione statica: 215 bar; pressione di esercizio: 160 – 180 bar; dimensioni ugello: 029 - 041; lunghezza tubo flessibile: max 15 m.

Lo stucco indurisce per essiccazione; il tempo di essiccazione dipende dallo spessore applicato, dalle caratteristiche del supporto e dalle condizioni ambientali. Eseguire i rivestimenti e gli incollaggi successivi soltanto una volta raggiunta l'essiccazione completa della superficie stuccata.

Resa:

circa 1,1 kg per m² con spessore di applicazione di 1 mm. Stabilire la resa effettiva con una prova pratica sulla superficie da trattare.

Indicazioni:

Per la stuccatura di pannelli prefabbricati, seguire le istruzioni di lavorazione dei costruttori dei pannelli. Per la stuccatura secondo Q1 deve essere utilizzato un nastro coprigiunto. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +5 °C. Pulire gli attrezzi e utensili di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.profimur.de o all'indirizzo info@profimur.de.

Immagazzinaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, a prova di bambino, al fresco, ma al riparo dal gelo.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10. Non gettare i residui nelle fognature, nelle acque o nel terreno.

EAN

4016215105320
4016215105306

Formato contenitori

secchio da 6 kg
secchio da 20 kg



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.