

profimur Kalkplamuur 904

Eigenschappen:

- Klaar voor gebruik
- voor minerale ondergronden
- zeer goed schuurbaar
- vrij van conserveermiddelen, oplosmiddelen en weekmakers
- zeer ademend
- voor binnen

Toepassingsgebied:

Gebruiksklare, witte plamuur op minerale basis voor binnenmuren en plafonds. De kalkplamuur onderscheidt zich door zijn hoge waterdampdiffusievermogen en heeft een vochtregulerende en uitbalancerende werking op het binnenklimaat. Na het drogen kunnen de geplamuurde oppervlakken zeer gemakkelijk worden geschuurd.

Technische gegevens:

Grondstofbasis:	Witte kalkhydraat, minerale vulstoffen, additieven
Dichtheid:	ca. 1,7 g/cm ³
pH-waarde:	> 11,4
GISCODE voor coatingmaterialen:	BSW60

Voorbehandeling van de ondergrond:

Toepasbaar op alle minerale ondergronden (beton, cellenbeton, calciumsilicaatplaten, kalk- en cementpleister, metselwerk enz.). Niet geschikt voor gipsondergronden (gipsplamuur, gipspleister, gipsplaten), vloeren, dispersieondergronden, glas, metaal, kunststof en hout. De ondergrond moet droog, draagkrachtig, stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende, zanderige en krijtende ondergronden en geschuurde oppervlakken moeten worden voorbehandeld met Silikat-Fixativ.

Verwerking:

Roer profimur kalkplamuur voor gebruik goed door (indien mogelijk machinaal) en breng het aan met een plamuurmes of een gladde troffel en strijk het vlak af. Bij volledige toepassing max. laagdikte 4 mm. Na het drogen kan de kalkplamuur indien nodig gemakkelijk worden geschuurd (vanaf korrelgrootte 150).

Spuitverwerking:

Er mogen alleen airless spuitapparaten worden gebruikt die door de fabrikant zijn goedgekeurd voor het verwerken van spuitbare plamuur. Staand druk: 130 bar; spuitmondgrootte: 551; slanglengte: max. 15 m.

De plamuur hardt uit door droging – droogtijd afhankelijk van de dikte van de laag, de ondergrond en de omgevingsomstandigheden. Volgende verlagen en verlijmingen mogen pas worden aangebracht nadat het geplamuurde oppervlak volledig is uitgehard.

Verbruik:

ca. 1,7 kg per m² bij een laagdikte van 1 mm. Bepaal de exacte verbruikshoeveelheid door een proeflaag op het object aan te brengen.

Opmerkingen:

Niet verwerken bij een object- en kamertemperatuur onder +5 °C en boven +35 °C. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor veiligheidsrelevante gegevens. Actuele veiligheidsinformatiebladen zijn verkrijgbaar via onze website www.profimur.de of op info@profimur.de

Opslag:

Bewaar de verpakking goed gesloten, kindveilig en koel, maar vorstvrij.

Afvalverwerking:

Alleen volledig lege verpakkingen recycleren. Opgedroogde materiaalresten kunnen met het huisvuil of als bouwafval worden afgevoerd. Niet-uitgeharde resten afvoeren volgens afvalcode EWC 08 04 09. Niet in het riool, water of de bodem terecht laten komen.

EAN

4016215105221

Verpakkingsgrootte

15 kg emmer



Opmerking:

Alle informatie en gegevens in dit informatieblad komen overeen met onze praktijkervaringen en laboratoriumonderzoeken en zijn gebaseerd op de huidige stand van de techniek. Ze kunnen echter alleen algemene aanwijzingen geven, die geen garantie voor eigenschappen inhouden. Aangezien de omstandigheden waaronder opslag, transport en verwerking plaatsvinden buiten onze invloedssfeer liggen, kunnen uit de aanwijzingen geen wettelijke verplichtingen worden afgeleid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten te controleren op hun geschiktheid voor het door hem beoogde gebruiksdoel onder de betreffende objectomstandigheden.